

EXOlub L6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYROBU

NUMER

STW: EX/1669/1

DATA

2023-04-05

NAZWA CHEMICZNA

Mieszanina

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze 40°C..... ciecz
 Lepkość kinematyczna 40°C, mm²/s.41 ÷ 55
 (ASTM D445-19)
 Gęstość w temperaturze 15°C, g/mL.....1,13 ÷ 1,15
 (PN-EN ISO 3675:2004)
 Temperatura płynięcia, °C..... poniżej -30
 (ASTM D97)

DANE INFORMACYJNE*

Rozpuszczalność w wodzie..... rozpuszczalny
 Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm²/s.ok. 7
 Temperatura krzepnięcia, °C..... poniżej -30
 pH 5% r-r wodnego5÷7
 Wskaźnik lepkości..... ok.110

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

EXOlub L6 stosowany jest, jako składnik cieczy hydraulicznych oraz cieczy do obróbki metali.

OPAKOWANIE	Cysterny lub autocysterny ze stali kwasoodpornej, pojemniki z poliolefin lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zamkniętych zbiornikach w zadaszonych pomieszczeniach, chronić przed wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze do 40°C. Podczas magazynowania produkt może mętnieć lub może wytracać się w nim osad. Produkt należy podgrzać do 40-50 °C i wymieszać.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.
TRANSPORT	Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulegać zmianie bez uprzedzenia. Strony wyrażnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyrażnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.