

ROKESTER DP NV 2416.01

**CHEMISCHE
BEZEICHNUNG**

Polyester-Polyol mit Zusatzstoffen

**TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN**

Äußerer Erscheinungsbild bei 25°Cviskose Flüssigkeit
(visuell)
Hydroxylzahl, mg KOH/g225 – 245
(PN-EN ISO 2554:2001)
Säurezahl, mg KOH/g1,90 – 2,30
(PN-EN ISO 2114:2005, Lösungsmittel Azeton)
Wasser, % (m/m)max. 0,15
(PN-ISO 760:2001)
Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas2500 – 4500
(PN-EN ISO 3219:2000, Kegel Nr. 4, U/Min 150)

INFORMATIONSGABEN

*

Dichte bei 25°C, g/ml~1,23

*Diese Informationsangaben stellen keine technischen Anforderungen dar und dürfen keinen Grund für eine Reklamation darstellen.

ANWENDUNG

Aromatisch Polyesterpolyol speziell für PUR/PIR-Schaumstoffe.