

RokaPur PR2K_100

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina polioli polieterowych wraz dodatkami.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Gęstość w temperaturze 25°C, mPas..... 1,03 – 1,10
(PN-EN ISO 2811-1:2023-03)

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas.....800 – 1200
(ASTM D4878-23, met. A)

DANE INFORMACYJNE*

Czas żelowania** (s).....105 ± 10

Czas suchego lica** (s).....125 ± 20

**Parametry oznaczane według instrukcji wewnętrznych.

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

RokaPur PR2K_100 jest komponentem polioliowym (składnik A) w dwukomponentowym systemie do wytworzenia lepszej adhezji do okładzin metalowych, w reakcji z izocyjanianem (komponent B) przy produkcji metodą ciągłą płyt typu PIR.