

ROKAcet R31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER STW: EX/1834/1

DATA 2024-06-12

NAZWA CHEMICZNA Olej rycynowy, etoksylogowany

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze $(20 \pm 25)^{\circ}\text{C}$ jasnożółta ciecz

Barwa w skali jodowej w 25°C max. 10
(PN-84/C-04534/02, metoda wizualna)

Liczba zmydlenia, mg KOH/g $72 \div 77$
(PN-EN ISO 3657:2024-01)

pH 1% roztworu $6,0 \div 7,5$
(PN-EN 1262:2004, roztwór B w temperaturze 20°C)

Woda, %(m/m) max. 0,5
(PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia)

DANE INFORMACYJNE*

Rozpuszczalność w wodzie dobra

Inne rozpuszczalniki aceton, benzen
etanol, czterochlorek węgla

Gęstość w temperaturze 30°C , g/mL około 1,03

Zapach charakterystyczny

Temperatura krzepnięcia, $^{\circ}\text{C}$ około 0

Temperatura zapłonu, $^{\circ}\text{C}$ powyżej 250

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

Produkt stosowany do preparacji kordowej. Może być stosowany również jako emulgator, dyspergator, solubilizator oraz środek zmiękczający w przemyśle włókienniczym, skórzanym, papierniczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Roztwory wodne produktu wykazują odporność na kwasy, twardą wodę i częściowo na alkalia. Wyrób może być mieszany ze środkami niejonowymi, kationowymi i anionowymi, zarówno w środowisku bezwodnym, jak i w roztworach wodnych.

OPAKOWANIE	Beczki polietylenowe o pojemności 120 i 220 litrów, kontenery IBC oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zamkniętych zbiornikach w zadaszonych pomieszczeniach, chronić przed wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze do $(20 \div 25)^{\circ}\text{C}$. W przypadku pojawienia się mętności lub sedymentacji należy produkt wymieszać przed użyciem (podgrzanie może pomóc w ujednoliceniu).
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 24 miesiące, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu. Zaleca się kryte środki transportu.
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyrażnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.