

1. SKŁAD CHEMICZNY

Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI)

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Zawartość grup NCO, % (m/m)	5,0 – 6,5 (PN-EN 1242:2013-06)
Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas	450 – 900 (ASTM D4878-23, met. A)
Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C	Ciecz, od jasnożółtej do bursztynowej

3. Dane informacyjne*

Gęstość w temp. 25°C, g/ml	1,02 – 1,04
----------------------------	-------------

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

4. ZASTOSOWANIE

ROKANATE M PE 0601 jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym stosowanym do produkcji bloków z pianki regenerowanej o dużej elastyczności końcowego wyrobu. ROKANATE M PE 0601 nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Jest utwardzany wilgocią z przedmuchu pary wodnej.

5. ZALECANE WARUNKI PRZETWÓRSTWA

Surowce do produkcji powinny być suche oraz odtłuszczone. Granulat piankowy należy podać do zasobnika i dodać kleju w ilości 8 – 15%. Dokładna ilość kleju zależy od typu pianki, grubości frakcji oraz jej czystości. Następnie należy mieszać klej ROKANATE M PE 0601 z pianką przez około 5 - 10 minut. Tak uzyskaną mieszanę zasypujemy do formy, a następnie podajemy parą wodną w temperaturze 150 – 160°C przez 5 do 8 minut. Otrzymany blok wyjmujemy z formy i odstawiamy na 24 godziny w temperaturze 20°C do sezonowania. Po tym czasie blok uzyskuje pełną wytrzymałość mechaniczną i można dokonywać dalszej obróbki.

6. OPAKOWANIE

ROKANATE M PE 0601 dostarczany jest w beczkach metalowych 216l, paletopojemnikach po 1000l lub cysternach/pojemnikach. Na życzenie odbiorcy możemy dostarczać w innych ilościach i opakowaniach.

7. MAGAZYNOWANIE

Magazynować w suchym pomieszczeniu o temperaturze min. 10°C. Chronić przed dostępem wilgoci oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach. ROKANATE M PE 0601 reaguje z wilgocią z powietrza. Zaleca się szczelne zamykanie pojemników po użyciu. Należy możliwie szybko zużyć produkt po otwarciu pojemnika.

8. OKRES WAŻNOŚCI

Czas trwałości w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta, magazynowanych w zalecanych warunkach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

9. TRANSPORT

Dopuszcza się transport towaru w temperaturze powyżej 5°C. W przypadku niższych temperatur zewnętrznych towar w beczkach i w paletopojemnikach wysyłany jest w izotermach utrzymujących temperaturę dostawy od 15 do 25°C. W przypadku wysyłek w autocysternach prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednią osobą z działu logistyki w celu dokonania poprawnego doboru.

Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.

10. KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE

Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC Rokita w celu konsultacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń. Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska. O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkie informacje, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.