

ROKOPOL 50-B-32

NAZWA CHEMICZNA	Butanol propoksylowany, etoksylowany
NUMER CAS	9038-95-3
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 25°Cjednorodna ciecz, bezbarwna do żółtej Liczba hydroksylowa, mg KOH/g75 – 85 (ASTM D4274-23, met. D) Liczba kwasowa, mg KOH/gmax.0,10 (ASTM D7253-22, błękit bromotymolowy) Woda, % (m/m) max. 0,08 (ASTM D4672-24) Barwa w skali Hazena..... max. 80 (ASTM D1209-05(2019)) Lepkość dyn. w temp. 25°C, mPa·s50 – 100 (ASTM D4878-23, met. A)
DANE INFORMACYJNE**	Masa cząsteczkowa, g/mol ~700 Gęstość w temp. 20°C, g/mL ~1,03 Temperatura zapłonu, °Cpowyżej 250 Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT. **Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji
ZASTOSOWANIE	Rokopol 50-B-32 jest stosowany jako dodatek do materiałów poliuretanowych.