

1. SKŁAD CHEMICZNY

Mieszanina polioli polieterowych z dodatkami.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas	800 – 1200 ASTM D4878-23, met. A
Gęstość w temp. 20°C, g/ml	1,03 – 1,10 PN-EN ISO 2811-3:2024-05, PN-EN ISO 3675:2004

3. Dane informacyjne*

Stosunek A:B wagowo	100:150
Temperatura surowców °C	20 ± 1
Czas żelowania, s**	105 ± 10
Czas suchego lica, s**	125 ± 20

* Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

** Cząsy można modyfikować temperaturą.

** Oznaczenie wg. metody wewnętrznej.

4. ZASTOSOWANIE

RokaPur PR2K_100 jest komponentem polioliowym (składnik A) w dwukomponentowym systemie do wytworzenia lepszej adhezji do okładzin metalowych, w reakcji z izocyjanianem (komponent B) przy produkcji metodą ciągłą płyt typu PIR.

System RokaPur PR2K_100 można przetwarzać metodą maszynową m.in. dysk rotacyjny. Cząsy połączenia pianki z primerem należy określić doświadczalnie, gdyż zależą one od temperatury składników, temperatury otoczenia, temperatury prasy, nakładanej piany. Niektóre materiały okładzinowe wymagają wstępnego przygotowania powierzchni przed zalaniem systemem poliuretanowym. Klej należy aplikować w stosunku 100:150. Stosowanie w innym stosunku ma wpływ na czas reakcji, wytrzymałość elastyczność spoiny. Primer z pianką uzyskują końcowe właściwości po upływie 24h.

5. OPAKOWANIE

RokaPur PR2K_100 dostarczany jest w beczkach metalowych 216 l, paletopojemnikach – IBC 1000 l. Na życzenie odbiorcy możemy dostarczać w innych ilościach i opakowaniach.

6. MAGAZYNOWANIE

Magazynować w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 10°C do 25°C. Chronić przed dostępem wilgoci, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem. Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

7. OKRES WAŻNOŚCI

Czas trwałości w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta, magazynowanych w zalecanych warunkach dla składnika polioliowego wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi oraz danymi informacyjnymi.

8. TRANSPORT

Komponent A RokaPur PR2K_100 powinien być transportowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed dostępem wilgoci, mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.

9. KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE

Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC Rokita w celu konsultacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń. Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska. O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.