

ROKOPOL MOS 68

NAZWA CHEMICZNA	Alkohol stearylowy, propoksylowany, butoksylowany
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 25°Cjednorodna ciecz, bezbarwna do żółtej Liczba hydroksylowa, mg KOH/g42 – 52 (ASTM D4274-23, met. D) Liczba kwasowa, mg KOH/gmax. 0,10 (ASTM D7253-22, błękit bromotymolowy) Woda, % (m/m) max. 0,10 (ASTM D4672-24) Barwa w skali Hazena..... max. 80 (ASTM D1209-05(2019)) Lepkość dyn. w temp. 25°C, mPa·s100 – 200 (ASTM D4878-23, met. A)
DANE INFORMACYJNE**	Gęstość w temp. 20°C, g/ml ~0,95 Temperatura zapłonu, °C..... powyżej 240 Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT
ZASTOSOWANIE	Rokopol MOS 68 jest stosowany jako dodatek do materiałów poliuretanowych.

**Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji