

ROKOPOL 50-B-46

NAZWA CHEMICZNA	Butanol, propoksylowany i etoksylowany
NUMER CAS	9038-95-3
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 25°Cjednorodna ciecz, bezbarwna do żółtej Liczba hydroksylowa, mg KOH/g50 – 60 (ASTM D4274-23, met. D) Liczba kwasowa, mg KOH/g max. 0,10 (ASTM D7253-22, błękit bromotymolowy) Woda, % (m/m)max. 0,08 (ASTM D4672-24) Barwa w skali Hazena.....max. 80 (ASTM D1209-05(2019)) Lepkość dyn. w temp. 25°C, mPa·s.....100 – 150 (ASTM D4878-23, met. A)
DANE INFORMACYJNE**	Masa cząsteczkowa.....~1100 Gęstość w temp. 20°C, g/ml ~1,03 Temperatura zapłonu, °Cpowyżej 240 Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT. **Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji
ZASTOSOWANIE	Rokopol 50-B-46 jest stosowany jako dodatek do materiałów poliuretanowych.