

ROKOPOL MOS 680

NAZWA CHEMICZNA Alkohol stearylowy, butoksylowany

**WYMAGANIA
TECHNICZNE**

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°Cjednorodna ciecz,
bezbarwna do żółtej
Woda, % (m/m) max. 0,10
(ASTM D4672-24)
Barwa w skali Hazena..... max. 80
(ASTM D1209-05(2019))
Lepkość dyn. w temp. 25°C, mPa·s500 – 1200
(ASTM D4878-23, met. A)

**DANE
INFORMACYJNE****

Gęstość w temp. 20°C, g/mL ~0,96
Temperatura zapłonu, °Cpowyżej 240
Liczba hydroksylowa, mg KOH/g10 – 20
Liczba kwasowa, mg KOH/gmax.0,10

**Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji

ZASTOSOWANIE

Rokopol MOS 680 jest stosowany jako dodatek do materiałów poliuretanowych.