ROKESTER DP NV 3016.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **WYROBU**

NUMER **STW: KR KP/126/01**

DATA 19.11.2025

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina polioli poliestrowych i polieterowych z dodatkami

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C	Lepka ciecz, (wizualnie)
Liczba hydroksylowa, mg KOH/g	250 – 280 (PN-EN ISO 2554:2001)
Liczba kwasowa, mg KOH/g	max. 2,30 (PN-EN ISO 2114:2005, met. A, Rozpuszczalnik: aceton)
Woda, % (m/m)	max. 0,15 (PN-ISO 760:2001)
Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas	2000 – 4500 (PN-EN ISO 3219:2000, stożek nr 4, obr/min 220)

DANE INFORMACYJNE* Gęstość w temp. 25°C, g/ml ~1,23

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE Rozgałęziony poliester aromatyczny do zastosowań specjalistycznych.

OPAKOWANIE Cysterny kolejowe lub autocysterny ze stali nierdzewnej, kontenery z tworzyw sztucznych o pojemności 1 m^3, beczki stalowe lub z tworzyw sztucznych o poj. 200 dm^3 oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

MAGAZYNOWANIE Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed dostępem wilgoci. Temperatura przechowywania: 15-55°C. Należy przy tym przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury, określonej przez producenta opakowań. Zalecana temperatura użytkowania 30 – 50°C. Podczas użytkowania produktu należy pamiętać, że wraz ze spadkiem jego temperatury lepkość wzrasta.

OKRES WAŻNOŚCI Gwarantowany okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc.rokita.pl

TRANSPORT	**Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.**
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WYROBU	**UWAGA: Produkt dostarczany jest w temperaturze: 30 – 50°C**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC ROKITA SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: poliestry@pcc.eu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc.rokita.pl