

ROKANATE M PE 0201

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER	KR SHP/049/04
DATA	23.09.2025
NAZWA CHEMICZNA	Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI).
WYMAGANIA TECHNICZNE	Zawartość grup NCO, % (m/m) 2,5 – 3,5 (PN-EN 1242:2013-06) Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas 2000 – 6000 (ASTM D4878-23, met. A) Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C ciecz, od bezbarwnej do żółtej
DANE INFORMACYJNE*	Gęstość w temp. 25°C, g/ml 1,01 – 1,05 (PN-EN ISO 2811-1:2023-03)

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE	ROKANATE M PE 0201 to prepolimer poliuretanowy służący do produkcji jednokomponentowej, poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej stosowanej do zabezpieczenia wylewek betonowych, fundamentów oraz murów przed wilgocią. Jest utwardzany wilgocią.
OPAKOWANIE	ROKANATE M PE 0201 dostarczany jest w beczkach metalowych po 220 kg, paletopojemnikach – IBC po 1050 kg. Na życzenie odbiorcy możemy dostarczyć w innych ilościach i opakowaniach.
MAGAZYNOWANIE	Magazynować w suchym pomieszczeniu o temperaturze min. 15°C. Chronić przed dostępem wilgoci oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach. ROKANATE M PE 0201 reaguje z wilgocią z powietrza. Zaleca się szczelne zamykanie pojemników po użyciu i możliwie szybkie wykorzystanie otwartego pojemnika. Wraz ze zmniejszeniem temperatury wzrasta lepkość produktu.
OKRES WAŻNOŚCI	Czas trwałości w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta, magazynowanych w zalecanych warunkach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT

Dopuszcza się transport towaru w temperaturze do 10°C, w przypadku niższych temperatur towar w beczkach i paletopojemnikach wysyłany jest w izotermach utrzymujących temperaturę wewnątrz jej od 15 do 25°C.

Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.

**KLASYFIKACJA
I OZNAKOWANIE**

Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC ROKITA SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: prepolimery@pcc.eu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.