

## Rokryl GA16

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Аммонийная соль сополимера акриловой кислоты и метилакрилата

Внешний вид .....вязкая жидкость, от бесцветной  
до бледно-соломенного цвета

Сухое вещество, % (m/m)..... 38 ÷ 42

pH продукта ..... 5,0 ÷ 6,0

Плотность при температуре 20°C, г/мл ..... 1,13 ÷ 1,16

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Температура затвердевания, °C .....около 0

Растворимость в воде: ..... неограниченная

Вязкость при температуре 20 °C, мПас .....около 3500

### ПРИМЕНЕНИЕ

Rokryl GA16 используется в кожевенной промышленности для  
додубливания и наполнения хромовых и растительных кож.