ACTIVE PLAY AS H 8011

NAZWA CHEMICZNA	Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI)
NUMER CAS	26447-40-5
FUNKCJA	ACTIVE PLAY AS H 8011 jest stosowany do produkcji elastycznych płyt gumowych pod place zabaw, sale fitness, siłownie itp. Idealnie sprawdza się również jako nawierzchnie sportowe (m.in. pod boiska do piłki, tenisa) oraz jako gumowe nawierzchnie pod bezpieczne place zabaw dla dzieci.
WYMAGANIA TECHNICZNE	Zawartość grup NCO % (m/m)……..…8,0 – 10,5 PN-EN ISO 1242 Gęstość w temp 25°C, g/ml……1,15 – 1,17 PN-EN ISO 3675 Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPa×s……....700 – 1500 ASTM D4878-15,met.A Wygląd zewnętrzny.....klarowna (czasem mleczna) ciecz, bezbarwna do żółtej
DANE INFORMACYJNE	Czas otwarty……..min.* 240 – 1440 *Ustalony z zastosowaniem mgiełki wody z atomizera
ZASTOSOWANIE	ACTIVE PLAY AS H 8011 jest łatwym aplikacyjnie klejem do łączenia z różnymi granulatami gumowymi. Posiada szeroki zakres aplikacyjny, dzięki możliwości przetwarzania kleju zarówno w procesach na gorąco, jak i na zimno. Cechuje go wysoka wytrzymałość temperaturowa - w produkcji elementów formowalnych możliwe jest stosowanie temperatur w zakresie od 90°C do 150°C. Podwyższona wilgotność umożliwia skrócenie procesu utwardzania nawierzchni lub elementu. Stabilność koloru możliwa jest do uzyskania przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności

Informacje podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zgodność parametrów dostarczonego wyrobu z niniejszą specyfikacją oraz przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinny być sprawdzone przed jego użyciem. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do niniejszej broszury będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta

PCC PRODEX Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc-prodex.eu