Rokopol D450

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	Polyetherpolyol, Polyoxypropylendiol
CAS-NUMMER	25322-69-4
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	Äußeres Erscheinungsbild bei 25 °C……Farblose klare Flüssigkeit Hydroxylzahl, mg KOH/g……230 – 270 ASTM D4274-16, met. D Wasser, % (m/m)……max. 0,1 ASTM D4672-12, Säurezahl, mg KOH/g……max. 0,1 ASTM D7253-16, Bromthymolblau Dynamische Viskosität bei 25 °C, mPas*……..60 – 80 ASTM D4878-15, met. A * - Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt
INFORMATIONSANGABEN	Molekülmasse, g/mol..... ~450 Dichte bei 25 °C, g/ml..... ~1,01 Zündtemperatur, °C .....über 220 Das Produkt enthält Antioxidantien ohne BHT.
ANWENDUNG	Zur Herstellung von Prepolymeren und anderen Polyurethankunststoffen wie auch von Hydraulikflüssigkeiten.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben. Die Übereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprüft werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Änderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska