Rokopol RF170

NAZWA CHEMICZNA Poliol polieterowy, propoksylowany 2,2,2-nitrylotrietanol

NUMER CAS 37208-53-0

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temp 25°C……...ciecz, barwy bursztynowej

Liczba hydroksylowa, mg KOH/g…..500 – 520……....ASTM D4274-11, met.D

Woda, % (m/m)…… max. 0,1……..ASTM D4672-12

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas*……300 – 500……
ASTM D4878-15, met.A

* – parametr oznaczany na życzenie odbiorcy

DANE OGÓLNE

Masa cząsteczkowa, g/mol ……... 330

Gęstość w temp. 25°C, g/ml.....……. ~1,06

Temperatura zapłonu, °C..... powyżej 180

Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT.

ZASTOSOWANIE Produkt używany jako składnik do produkcji sztywnych pianek poliuretanowych.

Informacje podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie.
Zgodność parametrów dostarczonego wyrobu z niniejszą specyfikacją oraz przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinny być sprawdzone przed jego uzyciem.
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska