

Rokopol vTec8020

NAZWA
CHEMICZNA Poliol polieterowy

NUMER CAS --

WYMAGANIA
TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temp 25°C.....ciecz wolna od zanieczyszczeń mechanicznych mogąca opalizować

Liczba hydroksylowa, mg KOH/g....177 – 193.....ASTM D4274-11, met.D

Woda, % (m/m).....max. 0,2.....ASTM D4672-12

Liczba kwasowa, mg KOH/g.....max. 0,2.....ASTM D7253-06(2011), błękit bromotymolowy

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas*.....200 – 400..... ASTM D4878-15, met.A

* – parametr oznaczany na życzenie odbiorcy

DANE OGÓLNE

Gęstość w temp. 25°C, g/ml..... ~1,02

Temperatura zapłonu, °C..... powyżej 200

Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT.

ZASTOSOWANIE Dedykowany do produkcji pianek wiskoelastycznych opartych o izocyjanian T80/20. Może być stosowany łącznie z Rokopolem M1170 celem optymalizacji czasu powrotu i zawartości otwartych komórek.