ROFLAM B7L

NAZWA CHEMICZNA	fosforan tert-butylofenylo-fenylowy (Masa reakcyjna fosforanu p-tert-butylofenylo-di-fenylowego i fosforanu bis (p-tert-butylofenylo) fenylowego)
NUMER CAS	-
FUNKCJA	Uniepalniacz
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 20-25°C ..... jednorodna, klarowna ciecz Liczba kwasowa, mg KOH/g.....max. 0,1 Gęstość w temp. 25°C, g/cm^3..... 1,10-1,15 Lepkość w temp. 25 °C, mPa·s ..... 250-400 Temperatura zapłonu, °C .....min. 230 Zawartość TPP, % (m/m) .....max. 0,25
DANE INFORMACYJNE	Rozpuszczalniki .....metanol, etanol, aceton Zapach.....słaby Masa molowa, g/mol ..... 400-450 Bezhalogenowy
ZASTOSOWANIE	W przemyśle poliuretanów, w materiałach z żywic epoksydowych, a także w przemyśle tworzyw konstrukcyjnych

Informacje podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie.
Zgodność parametrów dostarczonego wyrobu z niniejszą specyfikacją oraz przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinny być sprawdzone przed jego użyciem.
Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian do niniejszej specyfikacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc.rokita.pl