Rokopol RF170

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Полиэфирный полиол, пропоксилированный 2, 2, 2-нитрилотриэтанол
НОМЕР CAS	37208-53-0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Внешний вид при темп. 25°C……жидкость янтарного цвета Гидроксильное число, мг KOH/г….500 – 520……..ASTM D4274-11, мет. D Вода, % (по массе)……..макс. 0,1……..ASTM D4672-12 Динамическая вязкость при температуре 25°C, мПас* 300 – 500…….. ASTM D4878-15, мет. A * - параметр определяется по желанию клиента
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Молекулярная масса, г/моль..... 330 Плотность при темп. 25°C, г/мл..... ~1,06 Температура воспламенения, °C..... более 180 Продукт содержит антиоксиданты без BHT.
ПРИМЕНЕНИЕ	Продукт используется в качестве ингредиента для производства жестких пенополиуретанов.

Информация предоставлена добросовестно и основана на наших текущих знаниях и опыте.
Соответствие параметров поставляемого продукта с данной спецификацией и пригодность продукта для использования по назначению должны быть проверены перед его использованием.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в данную техническую спецификацию в результате технического прогресса и улучшения продукта производителем.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc.rokita.pl