

## Rokopol MS5215

|                                   |  |           |
|-----------------------------------|--|-----------|
| <b>ХИМИЧЕСКОЕ<br/>НАЗВАНИЕ</b>    | Дисперсия сополимера стирол-акрилонитрил в реактивном<br>оксиалкиленовом триоле  |           |
| <b>НОМЕР CAS</b>                  | 57913-80-1   |           |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ<br/>ТРЕБОВАНИЯ</b> | Внешний вид при темп. 25°C.....белая, непрозрачная жидкость<br>Гидроксильное число, мг КОН/г....29 – 32..... ASTM D4274-11, мет. D<br>Вода, % (по массе).....макс. 0,08.....ASTM D4672-12<br>Кислотное число, мг КОН/г.....макс. 0,1.....ASTM D7253-06(2011),<br>бромтимоловый синий<br>Динамическая вязкость при температуре 25°C, мПас*.....1200 – 1500 ASTM D4878-15,<br>мет. А<br><br>* - параметр определяется по желанию клиента |           |
| <b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>             | Содержание твердых частиц,% (по массе)   | ~15       |
|                                   | Плотность при темп. 25°C, г/мл   | ~1,025    |
|                                   | Температура воспламенения, °C  | более 200 |
|                                   | Продукт содержит антиоксиданты без ВНТ.  |           |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>                 | Для производства эластичных пенополиуретанов типа High Resilience –<br>высокоэластичных.   |           |