

# Rokopol FS3625

**CHEMISCHE BEZEICHNUNG** Dispersion des Styrol-Acrylnitril-Copolymers in alkoxyliertem Triol

**CAS-NUMMER** 57913-80-1

**TECHNISCHE ANFORDERUNGEN**

Äußeres Erscheinungsbild bei 25 °C ..... Weiße undurchsichtige Flüssigkeit

Hydroxylzahl, mg KOH/g ..... 34 – 38 ..... ASTM D4274-11, met. D

Wasser, % (m/m)..... max. 0,08 ..... ASTM D4672-12

Säurezahl, mg KOH/g .....max. 0,1 ..... ASTM D7253-06(2011), Bromthymolblau

Dynamische Viskosität bei 25 °C, mPas\* .....1300 – 1800 ASTM D4878-15, met. A

\* - Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt

**INFORMATIONEN AN GABEN** Festkörper, % (m/m)..... ~25

Dichte bei 25 °C, g/ml..... ~1,03

Zündtemperatur, °C.....über 200

Das Produkt enthält Antioxidantien ohne BHT.

**ANWENDUNG** Zur Herstellung von elastischen Blockpolyurethan-Schaumstoffen mit erhöhter Härte.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben. Die Übereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprüft werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Änderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind.

**PCC Rokita SA**  
ul. Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polska