

## Rokryl GA15

<b>CHEMISCHE BEZEICHNUNG</b>	Ammonium- und Natriumsalze vom Acryl- und Maleinsäuren- Copolymer
<b>INCI-BEZEICHNUNG</b>	-
<b>CAS-NUMMER</b>	-
<b>FUNKTION</b>	-
<b>TECHNISCHE ANFORDERUNGEN</b>	Aussehen ..... klebrige farblose Flüssigkeit Trockene Substanz, %(m/m) ..... 39 ÷ 41 pH 10%-Lösung..... 6,5 ÷ 7,5
<b>INFORMATIONSSANGABEN</b>	Gefrierpunkt, °C..... ca. 0 Wasserlöslichkeit ..... unbegrenzt Dynamische Viskosität bei 20 ° C, mPa · s ..... um 1400 Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml..... 1,2 ÷ 1,3
<b>ANWENDUNG</b>	Rokryl GA15 wird in der Gerbindustrie zum Lederfüllen verwendet.