

SyncoPol AR350

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Полиэфирный полиол
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Внешний вид прозрачная жидкость Гидроксильное число, мг КОН/г 620 – 660 Содержание воды, % (м/м) макс. 0,10 Кислотное число, мг КОН/г 0,01 – 0,20 Вязкость при 25°C, сПз 16.000 – 18.000 Всего K ⁺ /Na ⁺ , чнм макс. 300
НАЗНАЧЕНИЕ	SyncoPol AR350 это автокаталитический полиэфирный полиол пригодный для использования в составах жёстких пен, которые требуют высокой реакционной способности, таких как распыляемая пена и двухполосное ламинирование. Он может также использоваться в других составах жёстких пен с целью улучшения экономики переработки и составов. SyncoPol AR350 может использоваться в распыляемых пенах, панелях и двухполосным ламинировании в строительной промышленности и теплоизоляции в области устройств и холодильной промышленности.