



Лист технических данных TANU® coat 0901001

Полиуретановые дисперсии

TANU® coat 0901001 это анионная, не содержащая растворителя, физически сохнущая, имеющая низкую вязкость полиуретановая дисперсия, не содержащая свободных изоцианатных групп.

Области применения

Покрытия для дерева, мебели и паркета

■■■

решительно рекомендуется

■■■

рекомендуется

■■

условно рекомендуется

■

Преимущества

TANU® coat 0901001 очень подходит для высококачественных покрытий для дерева. Оно способствует улучшению цвета дерева благодаря способности глубоко проникать в древесину (Anfeuerung) и показывает очень хорошую химическую стойкость, водонепроницаемость и стойкость к истиранию, а также высокую прозрачность. Вещество обладает хорошими свойствами текучести и самовыравнивания, быстро твердеет и образует глянцевое покрытие.

Химический состав

TANU® coat 0901001 это не содержащая растворителя полиуретановая дисперсия модифицированная полиэфиром поликарбоната.

Типичные свойства

Свойства*	Единица измерения	Величина	Метод
Вязкость:	мПа*с	50 – 100	Брукфильд
Плотность (25°C):	г/мл	1,03 – 1,05	
Содержание нелетучих веществ:	%	30	10 мин, 150°C
Растворитель:		вода	
MFT:	°C	23	

* Значения, показанные в этом листе данных, описывают типичные свойства и не определяют допустимых пределов.

Лист технических данных

TANU® coat 0901001

Полиуретановые дисперсии

Рекомендуемый уровень концентрации

TANU® coat 0901001 применяется с уровнями концентрации, индивидуально приспособленными к системе. Оптимальные уровни концентрации определяются путём серии лабораторных испытаний.

Хранение

TANU® coat 0901001 следует хранить в температуре в пределах от 5°C – 30°C. Замерзание или более длительное хранение в температуре выше 30°C может ухудшить качество продукта. Загрязнение бактериями или грибами может привести к непоправимому ущербу продукта, который консервируется только на время транспорта и хранения.

Срок хранения

Срок хранения TANU® coat 0901001 в закрытых, оригинальных упаковках и в температуре 20°C – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении срока хранения продукта любые претензии по гарантии и ответственности не действуют. Более длительное хранение не обозначает, что продукт автоматически становится непригодным для использования. До применения продукта, подлежащего более длительному хранению, рекомендуется проверить его спецификацию. Продукт следует перемешать перед применением.

Указания по безопасности

Эксплуатационная безопасность TANU® coat 0901001 обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с указаниями. Рекомендуется прочитать информацию, содержащуюся в паспорте безопасности материала до применения продукта.

Дополнительная информация

Дополнительная информация доступна в следующих документах:

Паспорт безопасности материала

TANU® является зарегистрированной торговой маркой компании PCC Specialties GmbH.

Заявление об отказе от ответственности

Вся указанная выше информация по продукту предоставляется на основании имеющихся изготовителем сведений и принципе добросовестности. Изготовитель не гарантирует, что информация представленная в настоящем документе, является точной, справедливой и полной и не будет нести ответственности за её использование. Пользователь обязан самостоятельно проверить и подтвердить информацию и содержание настоящей документации. Изготовитель оставляет за собой право изменить настоящий документ в любой момент, не указывая причин таких изменений.