



Karta Danych Technicznych TANU® coat 0901001

Dyspersje poliuretanowe

TANU® coat 0901001 to wodna, anionowa, bezrozpuszczalnikowa dyspersja poliuretanowa bez wolnych grup izocyjanianowych, która ma niską lepkość i podlega fizycznemu schnięciu.

Obszary zastosowań

Powłoki malarskie do drewna, mebli i parkietów

■■■

wysoce zalecany ■■■

zalecany ■■

warunkowo zalecany ■

Zalety

TANU® coat 0901001 jest odpowiednia do wysokojakościowych powłok do drewna. Wspomaga nawilżanie porów w celu wzmocnienia koloru drewna (Anfeuerung) i wykazuje bardzo dobre właściwości chemiczne, odporność na wodę i na ścieranie, a także wysoką przezroczystość. Posiada dobre właściwości płynięcia i poziomujące, szybko utwardza się i daje wysoki połysk.

Skład chemiczny

Powłoka TANU® coat 0901001 to bezrozpuszczalnikowa, dyspersja poliuretanowa modyfikowana poliwęglanem poliestrowym.

Typowe właściwości

Właściwości*	Jednostka	Wartość	Metoda
Lepkość:	mPa*s	50 – 100	Brookfield
Gęstość (25°C):	g/ml	1,03 – 1,05	
Zawartość substancji nielotnych:	%	30	10 min, 150°C,
Rozpuszczalnik:		woda	
MFT:	°C	23	

* Wartości przedstawione w niniejszej karcie danych opisują właściwości typowe i nie określają wartości granicznych specyfikacji.

Karta danych technicznych

TANU® coat 0901001

Dyspersje poliuretanowe

Zalecany poziom

TANU® coat 0901001 stosuje się w dawkach indywidualnie dobranych do konkretnego systemu powlekającego. Optymalne poziomy można określić poprzez serię prób laboratoryjnych.

Przechowywanie

Produkt TANU® coat 0901001 musi być przechowywany w zakresie temperatur od 5°C do 30°C. Zamrażanie lub dłuższe przechowywanie w temperaturze powyżej 30°C może pogorszyć jakość produktu. Zanieczyszczenia bakteriami lub grzybami mogłyby doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia produktu, który jest zabezpieczony tylko do celów transportu i przechowywania.

Okres przydatności

Trwałość produktu TANU® coat 0901001 wynosi 6 miesięcy od daty produkcji, jeżeli przechowywany jest w szczelnych opakowaniach pierwotnych, w temperaturze 20°C.

Po upływie okresu przydatności produktu, wygasa gwarancja i odpowiedzialność producenta. Dłuższe przechowywanie nie oznacza automatycznie, że produkt jest bezużyteczny. Zaleca się, by sprawdzić jego cechy przed nałożeniem produktu przechowywanego dłużej niż określa to okres przydatności. Produkt należy wymieszać przed użyciem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Powłoka TANU® coat 0901001 jest bezpieczna podczas stosowania zgodnie z zaleceniami. Zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji przed użyciem produktu.

Dalsze informacje

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z następującymi dokumentami:

Karta Charakterystyki Substancji

TANU® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy PCC Specialties GmbH.

Zastrzeżenie

Wszystkie powyższe informacje dotyczące produktu są podawane zgodnie z najlepszą wiedzą producenta i publikowane w dobrej wierze. Jednakże producent nie gwarantuje, że informacje i treść tego dokumentu są kompletne i dokładne oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z nich. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia i potwierdzenia informacji i treści tej dokumentacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie bez podania przyczyny takich zmian.