



## Лист технических данных TANU® coat 0901003

### Полиуретановые дисперсии

TANU® coat 0901003 это не содержащая растворителя, водная, алифатическая, высоко эластичная полиуретановая дисперсия для высококачественных покрытий для дерева.

#### Области применения

Профессиональные покрытия и покрытия типа «Сделай сам»	■ ■	решительно рекомендуется	■ ■ ■
Покрытия для дерева, мебели и паркета	■ ■	рекомендуется	■ ■
		условно рекомендуется	■

#### Преимущества

TANU® coat 0901003 характеризуется высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и хорошей адгезией даже к проблематичным поверхностям. Оно пригодно как дополнительное связывающее вещество для увеличения эластичности твёрдых типов связывающих веществ. Оно пригодно как дополнительное вяжущее вещество для увеличения эластичности камневидных вяжущих веществ.

#### Химический состав

TANU® coat 0901003 это не содержащая растворителя полиуретановая дисперсия модифицированная полиэфиром поликарбоната.

#### Типичные свойства

Свойства*	Единица измерения	Величина	Метод
Содержание нелетучих веществ:	%	40	10 мин, 150°C
Плотность (25°C):	г/мл	103	
Растворитель:		вода	

\* \* Значения, показанные в этом листе данных, описывают типичные свойства и не определяют допустимых пределов.

## Лист технических данных дисперсии

## TANU® coat 0901003

## Полиуретановые

### Рекомендуемый уровень концентрации

TANU® coat 0901003 применяется с уровнями концентрации, индивидуально приспособленными к системе. Оптимальные уровни концентрации определяются путём серии лабораторных испытаний.

### Хранение

TANU® coat 0901003 следует хранить в температуре в пределах от 5°C – 30°C. Замерзание или более длительное хранение в температуре выше 30°C может ухудшить качество продукта. Загрязнение бактериями или грибами может привести к непоправимому ущербу продукта, который консервируется только на время транспорта и хранения.

### Срок хранения

Срок хранения покрытия TANU® 0901003 в закрытых, оригинальных упаковках и в температуре 20°C – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении срока хранения продукта любые претензии по гарантии и ответственности не действуют. Более длительное хранение не обозначает, что продукт автоматически становится непригодным для использования. До применения продукта, подлежащего более длительному хранению, рекомендуется проверить его спецификацию. Продукт следует перемешать перед применением.

### Указания по безопасности

Эксплуатационная безопасность TANU® coat 0901003 обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с указаниями. Рекомендуется прочитать информацию, содержащуюся в паспорте безопасности материала до применения продукта.

### Дополнительная информация

Дополнительная информация доступна в следующих документах:

Паспорт безопасности материала

TANU® является зарегистрированной торговой маркой компании PCC Specialties GmbH.

### Заявление об отказе от ответственности

Вся указанная выше информация по продукту предоставляется на основании имеющихся изготовителем сведений и принципе добросовестности. Изготовитель не гарантирует, что информация представленная в настоящем документе, является точной, справедливой и полной и не будет нести ответственности за её использование. Пользователь обязан самостоятельно проверить и подтвердить информацию и содержание настоящей документации. Изготовитель оставляет за собой право изменить настоящий документ в любой момент, не указывая причин таких изменений.