



## Лист технических данных TANU® coat 0901005

### Полиуретановые дисперсии

TANU® coat 0901005 это не содержащая NMP\* и NEP\*\*, водная, алифатическая, полиуретановая дисперсия, создающая светлый, мягкий и эластичный слой.

\* N-метил-2-пирролидон    \*\*N-этил-2-пирролидон

#### Области применения

Архитектурные покрытия	++	решительно рекомендуется	***
Текстильные покрытия	***	рекомендуется	**
Промышленные покрытия	++	условно рекомендуется	*
Клеи и уплотнители	++		

#### Преимущества

TANU® coat 0901005 рекомендуется для составления продуктов, предназначенных для обеспечения эластичности и восстановительных свойств (например высоко эластичные покрытия крыш).

#### Химический состав

TANU® coat 0901005 это водная, алифатическая, полиуретановая дисперсия.

#### Типичные свойства

Свойства*	Единица измерения	Величина	Метод
Вязкость:	мПа*с	200	Брукфильд
Величина pH:		7,5	
Содержание нелетучих веществ:	%	40	10 мин, 150°C
Растворитель:		вода	
Удлинение при разрыве:	%	1 400	
MFT:	°C	2	

\* Значения, показанные в этом листе данных, описывают типичные свойства и не определяют допустимых пределов.

## Лист технических данных

## TANU® coat 0901005

## Полиуретановые дисперсии

### Рекомендуемый уровень концентрации

TANU® coat 0901005 применяется с уровнями концентрации, индивидуально приспособленными к системе. Оптимальные уровни концентрации определяются путём серии лабораторных испытаний.

### Хранение

TANU® coat 0901005 следует хранить в температуре в пределах от 5°C – 30°C. Замерзание или более длительное хранение в температуре выше 30°C может ухудшить качество продукта. Загрязнение бактериями или грибами может привести к непоправимому ущербу продукта, который консервируется только на время транспорта и хранения.

### Срок хранения

Срок хранения TANU® coat 0901005 в закрытых, оригинальных упаковках и в температуре 20°C – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении срока хранения продукта любые претензии по гарантии и ответственности не действуют. Более длительное хранение не обозначает, что продукт автоматически становится непригодным для использования. До применения продукта, подлежащего более длительному хранению, рекомендуется проверить его спецификацию. Продукт следует перемешать перед применением.

### Указания по безопасности

Эксплуатационная безопасность TANU® coat 0901003 обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с указаниями. Рекомендуется прочитать информацию, содержащуюся в паспорте безопасности материала до применения продукта.

### Дополнительная информация

Дополнительная информация доступна в следующих документах:

Паспорт безопасности материала

TANU® является зарегистрированной торговой маркой компании PCC Specialties GmbH.

### Заявление об отказе от ответственности

Вся указанная выше информация по продукту предоставляется на основании имеющихся изготовителем сведений и принципе добросовестности. Изготовитель не гарантирует, что информация представленная в настоящем документе, является точной, справедливой и полной и не будет нести ответственности за её использование. Пользователь обязан самостоятельно проверить и подтвердить информацию и содержание настоящей документации. Изготовитель оставляет за собой право изменить настоящий документ в любой момент, не указывая причин таких изменений.