

## ROKANATE M PE 0601

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе) .....**5,2 – 6,2**  
(PN-EN ISO 1242)  
Плотность при темп, 25°C, г/мл.....**1,02 – 1,04**  
(PN-EN ISO 3675)  
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас .....**450 – 900**  
(ASTM D4878-15, мет. А)

### ПРИМЕНЕНИЕ

ROKANATE M PE 0601 - однокомпонентный полиуретановый клей, используемый для производства регенерируемых пеноблоков с большой эластичностью конечного изделия. ROKANATE M PE 0601 не содержит органических растворителей. Он отверждается влагой, получаемой при продуве водяного пара.