

ROKANATE M PE 1501

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Prepolymer auf Basis von Diphenylmethandiisocyanat (MDI)

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Gehalt der NCO-Gruppen, % (m/m)..... **14,5 – 16,5**
(PN-EN ISO 14896)
Dichte bei 25°C, g/ml.....**1,11 – 1,13**
(PN-EN ISO 3675)
Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas.....**400 – 1200**
(ASTM D4878-15, met. A)
Äußeres Erscheinungsbild bei 25°C**hellgelbe Flüssigkeit**

ANWENDUNG

ROKANATE M PE 1501 ist eine Isocyanat-Komponente, die als Bestandteil bei der Herstellung von Polyharnstoff-Sprühbeschichtungen verwendet wird.