

Ekopromer I24

NAZWA CHEMICZNA Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI).

**WYMAGANIA
TECHNICZNE**

Zawartość grup NCO, % (m/m).....	24,0 – 25,0 (PN-EN ISO 14896)
Gęstość w temp. 25°C, g/ml.....	1,16 – 1,18 (PN-EN ISO 3675)
Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas.....	250 – 550 (ASTM D4878-15,met.A)

ZASTOSOWANIE

Ekopromer I24 jest składnikiem izocyjanianowym służącym do produkcji pianki integralnej. Może być przetwarzany na maszynach nisko i wysokociśnieniowych