

Ekopromer I24

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Prepolymer auf Basis von Diphenylmethandiisocyanat (MDI).

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Gehalt der NCO-Gruppen, % (m/m)..... **24,0 – 25,0**
(PN-EN ISO 14896)
Dichte bei 25°C, g/ml.....**1,16 – 1,18**
(PN-EN ISO 3675)
Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas.....**250 – 550**
(ASTM D4878-15,met.A)

ANWENDUNG

Ekopromer I24 ist eine Isocyanatkomponente, die zur Herstellung von Integralschaum verwendet wird. Sie kann auf Nieder- und Hochdruckmaschinen verarbeitet werden.