

Екоpromer I24

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп , % (по массе)**24,0 – 25,0**
(PN-EN ISO 14896)
Плотность при темп. 25°C, г/мл.....**1,16 – 1,18**
(PN-EN ISO 3675)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас **250 – 550**
(ASTM D4878-15, мет. А)

ПРИМЕНЕНИЕ

Екоpromer I24 является изоцианатным компонентом, используемым для получения интегрального вспененного вещества. Может обрабатываться на машинах низкого и высокого давления