

ACTIVE PLAY AS H 8014

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилendifенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе).....**9,0 – 10,0**
(PN-EN ISO 1242)

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....**1,07 – 1,09**
(PN-EN ISO 3675)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПа·с**2500 – 3500**
(ASTM D4878-15, мет. А)

Внешний вид при темп. 25°C **очищенная,
светло-янтарная жидкость**

ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS H 8014 - однокомпонентный полиуретановый клей без органических растворителей, обладающий хорошей жесткостью шва при сохранении гибкости. ACTIVE PLAY AS H 8014 для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR или EPDM. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения. ACTIVE PLAY AS H 8014 используется для изготовления, среди прочего, грузиков и аналогичных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.