

ACTIVE PLAY AS H 8015

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе).....**8,3 – 9,8**
(PN-EN ISO 14896)

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....**1,065 – 1,090**
(PN-EN ISO 3675)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас **2750 – 4500**
(ASTM D4878-15, мет.А)

Внешний вид при темп. 25°C.....**очищенная, светло-
янтарная жидкость**

ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS H 8015 - однокомпонентный полиуретановый клей не содержащий органических растворителей. ACTIVE PLAY AS H 8015 для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR или EPDM. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения. ACTIVE PLAY AS H 8015 используется для изготовления, среди прочего, ковриков и аналогичных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.