

## ACTIVE PLAY AS H 8008

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе).....**8,8 – 10,2**  
(PN-EN ISO 1242)

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....**1,07 – 1,10**  
(PN-EN ISO 3675)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас .....**3000 – 5000**  
(ASTM D4878-15, мет. А)

Внешний вид при темп. 25°C.....**очищенная, бесцветная  
до бледно-желтоватого жидкость**

### ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS H 8008 1 - однокомпонентный полиуретановый клей не содержащий органических растворителей и обладающий очень хорошей эластичностью шва. ACTIVE PLAY AS H 8008 для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR или EPDM. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения. ACTIVE PLAY AS H 8008 используется для изготовления, в частности, плит для покрытия детских площадок, фитнес-залов и тренажерных залов, а также подобных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.