

ROFLEX TIP

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Смесь фенил-изопропилфенил фосфата и (трет-бутилфенил) фосфита
НОМЕР CAS	-
ФУНКЦИЯ	Пластификатор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Внешний вид при темп. 20-25 °C однородная прозрачная жидкость</p> <p>Гидроксильное число, мг КОН/г макс. 0.1</p> <p>Плотность при темп. 25°C, г/л 1.16-1.20</p> <p>Вязкость при темп. 25 °C, мПа·с 48 - 67</p> <p>Температура загорания, °C мин. 228</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Молярная масса, г/моль 326 - 494</p> <p>Температура застывания, °C ниже -15</p> <p>Другие растворители метанол, этанол, ацетон</p> <p>Массовая доля фенола, % (м/м) макс. 0.05</p> <p>Запах слабый эфирный</p> <p>Безгалогенный</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	Используется в качестве пластификатора в производстве ПВХ, а также синтетического каучука.