

## SyncoPol AR 350

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Zasada aminowa propoksylowanego sorbitolu
<b>NUMER CAS</b>	25214-63-5
<b>FUNKCJA</b>	Reaktywny polioli aminowy do pianek natryskowych
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	Wygląd zewnętrzny.....przezroczysta lepka ciecz Barwa..... bezbarwna do barwy jasnożółtej Zawartość wody, % .....max. 0.10 Liczba hydroksylowa, mg KOH/gm..... 620 - 660 Liczba kwasowa, mg KOH/gm..... 0.01 – 0.20 Całkowita zawartość K+Na+, ppm.....max. 300
<b>DANE INFORMACYJNE</b>	Lepkość (25°C), cps ..... 16000 - 18000 Gęstość (39°C) g/cm <sup>3</sup> ..... 1.03 Zapach ..... obecny zapach
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Pianka natryskowa, panele i dwuwarstwowe laminaty do zastosowań w przemyśle budowlanym i do izolacji termicznych w urządzeniach AGD oraz w chłodnictwie.