

# SyncoPol AR 350

<b>CHEMISCHE BEZEICHNUNG</b>	Propoxylierte Aminbase
<b>CAS-NUMMER</b>	25214-63-5
<b>FUNKTION</b>	Reaktives Aminpolyol für Schaumstoff-Sprühsysteme
<b>TECHNISCHE ANFORDERUNGEN</b>	Aussehen..... klare viskose Flüssigkeit Farbe..... Von farblos bis hellgelb gefärbte Flüssigkeit Wassergehalt, % .....max. 0.10 Hydroxylzahl, mg KOH/gm ..... 620 – 660 Säurezahl, mg KOH/gm ..... 0.01 – 0.20 Gesamt K+/Na+, ppm.....max. 300
<b>INFORMATIONSSANGABEN</b>	Viskosität (25°C), cps .....16000 – 18000 Dichte (39°C), g/cm <sup>3</sup> ..... 1.03 Geruch .....Geruch
<b>ANWENDUNG</b>	Sprühschaum, Paneele und zweischichtige Lamine für die Bauindustrie und für die thermische Isolierung in Haushaltsgeräten und in der Kältetechnik.