

ROKOLUB 50-B-46

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Бутанол, пропоксигированный и этоксилированный
НОМЕР CAS	9038-95-3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Внешний вид при темп. 25°C однородная жидкость, бесцветная до желтого цвета</p> <p>Вода, % (по массе).....макс. 0,08 (ASTM D4672-12)</p> <p>Кислотное число, мг KOH/г.....макс. 0,1 (ASTM D7253-16, бромтимоловый синий)</p> <p>Кинематическая вязкость при темп. 40°C, мм²/с 41 –55 (ASTM D445-15)</p> <p>Кинематическая вязкость при темп. 100°C, мм²/с 8,5 – 13,5 (ASTM D445-15)</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>ISO VG 46</p> <p>Молекулярная масса, г/моль ~1075</p> <p>Индекс вязкости..... ~210</p> <p>Температура текучести, °C.....<(-43)</p> <p>Температура воспламенения, °C >240</p> <p>Температура помутнения °C ~59</p> <p>Функциональность.....~1</p> <p>Плотность при темп. 20°C, г/мл1,03</p> <p>Коэффициент преломления света при темп. 20°C..... 1,455</p> <p>Изделие не содержит антиоксидантов.</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Rokolub 50-B-46 является продуктом с высоким индексом вязкости, хорошо растворим в воде при темп. 20°C, используется в качестве синтетического базового масла типа PAG для производства высококачественных смазочных средств.</p> <p>Области применения: Смазочные масла для промышленных передач, компонент для производства жидкостей для обработки металлов и технологических жидкостей.</p>