

Ekopromer REB_02

NAZWA CHEMICZNA Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI).

**WYMAGANIA
TECHNICZNE**

Zawartość grup NCO, % (m/m)**19,0 – 21,0**
(PN-EN ISO 14896)

Gęstość w temp. 25°C, g/ml**1,12 – 1,18**
(PN-EN ISO 3675)

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas**200 – 800**
(ASTM D4878-15,met.A)

ZASTOSOWANIE

Ekopromer REB_02 jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym stosowanym do produkcji bloków z pianki regenerowanej. Ekopromer REB_02 nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Jest utwardzany wilgocią z przedmuchu pary wodnej.