EKOPRODUR PM2233/J

NAZWA CHEMICZNA

System poliuretanowy

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wagowy stosunek składników POLY : ISO……100 : 130
Temperatura surowców:……18 - 22ºC
Temperatura otoczenia:……..18 - 25ºC
Temperatura okładzin/form:……...30 - 40ºC

DANE INFORMACYJNE

Gęstość pozorna w wyrobie:……..…….. 36 kg/m^3
PN-EN 1602:2013-07
Zdolność samogaśnięcia: …….. samogasnąca ISO 3582
Współczynnik przewodności cieplnej
w temperaturze 10°C: ……..…… 0,024 W/(m·K)
EN 12667:2002
Stabilność temperaturowa:
100°C, po 48h ……..…….. d ≤ 4 %
sz ≤ 4 %
g ≤ 1 %
-30°C, po 48h ……..... d ≤ 2 %
sz ≤ 2 %
g ≤ 0,5 %
PN-EN 1604:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: ….…… 200 kPa
EN 826:2013-07

Zawartość komórek zamkniętych:…….. ≥ 90%
PN-EN ISO 4590:2005

ZASTOSOWANIE

EKOPRODUR PM2233/J z uwagi na dobrą odporność cieplną, stosuje się do produkcji ciepłochronnych i zimnochronnych otulin przeznaczonych do pracy w temperaturach do + 110°C oraz płyt i paneli izolacyjnych, jak również do zalewania formowego i wypełnień.
Może być przetwarzany przy pomocy nisko- i wysokociśnieniowych maszyn spieniających.
Atest Higieniczny PZH: BK/B/0429/01/2019

Informacje podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie.
Zgodność parametrów dostarczonego wyrobu z niniejszą specyfikacją oraz przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinny być sprawdzone przed jego użyciem.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do niniejszej broszury będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

PCC PRODEX Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc-prodex.eu