

ЕКOPRODUR WH1230Z/E

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

полиуретановая система

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Весовое соотношение компонентов POLY: ISO 100 : 141
Температура сырья: 18 - 22°C
Температура окружения: 18 - 25°C
Температура облицовки/форм: 35 – 45°C

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кажущаяся плотность стержня: $\geq 38 \text{ кг/м}^3$
PN-EN 1602:2013-07

Огневая классификация: E
PN-EN 13501-1+A1:2010

Коэффициент теплопроводности: $\lambda_{\text{mean}} 0,021 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
PN-EN 12667:2002

Содержание закрытых ячеек: $\geq 90\%$
PN-EN ISO 4590:2005

ПРИМЕНЕНИЕ

ЕКOPRODUR WH1230Z/E предназначен для производства бойлеров, водонагревателей, резервуаров, а также панелей на периодической линии. Он может быть обработан при использовании вспенивающих машин низкого или высокого давления.

Гигиенический аттестат PZH: НК/В/0511/01/2014