

ROKOPOL LDB4000D

NAZWA CHEMICZNA Polieter poliol, Polioksypropylenodiol

NUMER CAS 25322-69-4

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°CJednorodna, klarowna ciecz

Liczba hydroksylowa, mg KOH/g26 – 29
(ASTM D4274-11, met. D)

Liczba kwasowa, mg KOH/gmax. 0,05
(ASTM D7253-06(2011, błękit bromotymolowy)

Woda, % (m/m)max. 0,05
(ASTM D4672-12)

Barwa w skali Hazenamax. 50
(ASTM D1209-05(2011))

Nienasyconość, meq/gmax. 0,05
(ASTM D4671-05 (2010) met. A)

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas800 – 1200
(ASTM D4878-15, met. A)

* – parametr oznaczany na życzenie odbiorcy

DANE INFORMACYJNE

Masa cząsteczkowa ~4000

Gęstość w temp. 25°C, g/ml ~0,997

Temperatura zapłonu, °Cpowyżej 200

VOC, ppm (m/m) <50

Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT

ZASTOSOWANIE

Rokopol LDB4000D jest przeznaczony do następujących zastosowań: komponent do produkcji poliuretanowych prepolimerów, powłok, klejów, uszczelnaczy i elastomerów.