

EKOPRODUR PM3032F

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	Polyurethansystem
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	Gewichtsverhältnis von Bestandteilen POLY : ISO100 : 110 Temperatur der Rohstoffe: 18 - 22°C Optimale Temperatur der Umgebung:15 - 25°C Optimale Ummantelungs-/Formtemperatur:30 - 40°C
INFORMATIONSSANGABEN	Kerndichte: 36 kg/m ³ PN-EN 1602:2013-07 Kurzfristige Wasseraufnahme bei partiellem Eintauchen: $W_p \leq 0,11 \text{ kg/m}^2$ PN-EN 1609:2013 Koeffizient der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ PN-EN 12667:2002 Druckspannung bei 10% relativer Verformung, σ_{10} $\geq 190 \text{ kPa}$ PN-EN 826:2013-07 Maßstabilität: nach 24h - 100°C Länge $\leq 0,5 \%$ Breite $\leq 0,5 \%$ Dicke $\leq 0,5 \%$ -30°C, nach 48h..... Länge $\leq 1 \%$ Breite $\leq 1 \%$ Dicke $\leq 1 \%$ Inhalt von geschlossenen Zellen: $\geq 90\%$ PN-EN ISO 4590:2005
ANWENDUNG	Mit EKOPRODUR PM3032F können großformatige Dämmplatten und- paneele hergestellt werden. Zusätzlich wird es zum Formen und Füllen verwendet. Es kann mit Nieder- und Hochdruck-Schäumungsmaschinen verarbeitet werden. Das Produkt verfügt über ein hygienisches Zertifikat der Staatlichen Hygieneanstalt: BK/B/0429/01/2019.