

ЕКOPRODUR PM3039

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	полиуретановая система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Весовое соотношение компонентов POLY: ISO100 : 110 Температура сырья: 18 - 22°C Оптимальная температура окружения:15 - 25°C
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	Плотность стержня: 28 - 30 kg/m ³ PN-EN 1602:2013-07 Содержание открытых ячеек: 8,5 – 11,5 % PN-EN ISO 4590:2005 Огневая классификация: F PN-EN 13501-1+A1:2010
ПРИМЕНЕНИЕ	Экопродур PM3039 может использоваться для производства флористической пены для цветочных композиций и различных видов декораций. Он может быть обработан вспенивающими машинами низкого и высокого давления.