

EKOPRODUR FC H004-S

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	Polyurethansystem
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	Gewichtsverhältnis von Bestandteilen POLY: 100 : 140 Optimale Temperatur der Rohstoffe: 18-22°C Umgebungstemperatur: 35-45°C
INFORMATIONSSANGABENN	Scheinbare Dichte des Kerns: $\geq 58 \text{ kg/m}^3$ PN-EN 1602:2013-07 Brandklasse: F PN-EN 13501-1+A1:2010 Druckspannung bei 10% relativer Verformung: $\sigma_{10} \geq 180 \text{ kPa}$ PN-EN 826:2013-07 Betriebstemperatur: -30 - 100°C
ANWENDUNG	EKOPRODUR FC H004-S ist für die kontinuierliche Herstellung von mit Schaum gefüllten Lamellen und Jalousien (auch über 5 cm lang) bestimmt. Es kann mit Nieder- und Hochdruck-Schäumungsmaschinen verarbeitet werden.