

ЕКOPRODUR PM3039

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

полиуретановая система

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Весовое соотношение компонентов POLY: ISO 100 : 50
Температура сырья: 19 - 25°C
Оптимальная температура окружения: 15 - 25°C
Оптимальная температура формы: 45 - 50°C

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Формируемая плотность: 350 – 500 kg/m³

Формируемая плотность: 70 – 80 Shore'a A
PN-ISO 868

ПРИМЕНЕНИЕ

ЕКOPROFLEX 30-140 предназначен, прежде всего, для производства элементов высокой плотности 350 - 500 кг/м³, например, подлокотников, подголовников. Он характеризуется хорошей механической прочностью. Он может быть обработан вспенивающими машинами низкого и высокого давления.