

ЕКOPRODUR IF F001

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	полиуретановая система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Весовое соотношение компонентов POLY: ISO100 : (50-55)</p> <p>Температура сырья: 19 - 25°C</p> <p>Оптимальная температура окружения:15 - 25°C</p> <p>Оптимальная температура формы:45 - 50°C</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Формируемая плотность:..... 350 – 500 kg/m³</p> <p>Формируемая плотность: 150 – 160 Shore'a A PN-ISO 868</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>ЕКOPROFLEX IF F001 предназначен для производства отборных элементов из полиуретановой интегральной пены, которая образует однородный наружный слой большой толщины (так наз. толстая лицевая поверхность). Система может использоваться для изготовления седла для велосипедов, руля, подлокотников и т.д. Она может быть обработан с помощью вспенивающих машин низкого и высокого давления. Также подходит для ручной обработки.</p>