

EKOPROFLEX IF F001

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Polyurethansystem

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Gewichtsverhältnis von Bestandteilen POLY : ISO 100 : (50-55)
Temperatur der Rohstoffe: 19 - 25°C
Optimale Temperatur der Umgebung: 15 - 25°C
Optimale Temperatur der Form: 45 - 55°C

INFORMATIONEN ANGABEN

Geformte Dichte 350 – 500 kg/m³
Härte (PN-ISO 868) 150 – 160 Shore'a A
PN-ISO 868

ANWENDUNG

EKOPROFLEX IF F001 ist für die Herstellung von geformten Elementen aus integralem Polyurethanschaum bestimmt, die eine homogene sehr dicke Außenschicht bildet (sog. Dickschicht). Das System kann zur Herstellung von Fahrradsätteln, Lenkern, Armlehnen usw. verwendet werden. Es kann mit Niederdruck- und Hochdruck-Schäumungsmaschinen verarbeitet werden. Es eignet sich auch für die manuelle Verarbeitung.