

ЕКOPRODUR PIR4535 E

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

полиуретановая система

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соотношение компонентов POLY :ISO 100 : 160 весовое
Оптимальная температура сырья: 22-26°C
Допустимая температура окружения: 18-25°C
Температура облицовки, стенок форм: 30-45°C

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кажущаяся плотность стержня: $\geq 50 \text{ kg/m}^3$
PN-EN 1602:2013-07

Коэффициент теплопроводности: $\lambda 0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
PN-EN 12667:2002

Огневая классификация: E
PN-EN 13501-1+A1:2010

Воспламеняемость: B2 .. (DIN 4102)

Сжимающее напряжение при 10%
относительной деформации: $\sigma_{10} \geq 300 \text{ kPa}$
PN-EN 826:2013-07

Температурная стабильность:
70°C, 90% RH, после 48h $d \leq 1 \%$
ш $\leq 1 \%$
г $\leq 0,5 \%$
150°C, после 48h $d \leq 4 \%$
ш $\leq 4 \%$
г $\leq 1 \%$
-30°C, после 48h $d \leq 1 \%$
ш $\leq 1 \%$
г $\leq 0,5 \%$
PN-EN 1604:2013-07

Содержание закрытых ячеек: $\geq 90\%$
PN-EN ISO 4590:2005

ПРИМЕНЕНИЕ

ЕКOPRODUR PIR4535 E предназначен для производства теплозащитных изоляционных прокладок, а также для производства формованных элементов из стойкой формованной пены.

Пена, полученная на основе этого продукта, характеризуется повышенной огнестойкостью (класс воспламеняемости E) и сохраняет хорошую стабильность в течение длительного периода времени эксплуатации при температурах до 150°C, периодически до 165°C.

Гигиенический аттестат PZH: BK/B/0429/01/2019